

Шпаклівка 2К, заміна олова

Високоміцна наповнювальна суміш 2С на основі епоксидної смоли для кузова, придатна для холодного нанесення, як безсвинцева альтернатива гарячому паянню оловом



Галузь застосування:

Для кузовних робіт на металевих поверхнях, особливо для моделювання та підфарбовування ділянок ремонту

Альтернатива гарячій пайці

Відкритий вогонь не потрібен

Економія часу

Немає необхідності в розбиранні повітряних подушок, пластикових деталей, текстилю, бака тощо

Підходить для пофарбованих поверхонь

Не пошкоджує пофарбовані поверхні

Герметизація порожнин і швів

Основні властивості:

- Хороша адгезія до алюмінію, заліза та сталі
- Можна фарбувати
- Малошліфове шліфування
- Оптиміальна міцність на вигин
- Стійкий до бензину, дизельного палива та розбавлених кислот
- Відсутність усадки
- Неетилований

Технічні характеристики:

Хімічна основа	Епоксидна смола
Колір	Сіро-коричневий, металік
Густина основи при +20 °C	1,37 г/см ³
Час висихання	20-30 хв
Термостійкість, Макс.	120 °C
Термін придатності	18 місяців

Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
195	0892610195	1/6

Спосіб застосування:

Ретельно очистити і відшліфувати ділянку, яка буде оброблена. Видалити усі старі незатверділі шари фарби та ґрунтовки. Перед використанням натиснути на картридж, доки обидва компоненти не будуть видавлені рівномірно. Потім приєднати міксер і викинути перші 3 см вмісту. Матеріал, змішаний у правильному співвідношенні, має однорідний сірий колір, кремовий і блискучий. Тоді нанести 2-компонентний епоксидний м'який заміник припою та розподілити назовні шпателем, починаючи з пошкодженої ділянки. Готовий до шліфування з мінімальним вмістом пилу через 2,5 години при +23 °C (або приблизно через 20 хвилин при +45 °C)